



AIRSTOP DBSK Ångbroms

3-Skikts ångspärr, självhäftande över hela ytan och väderbeständig med hög rivhållfasthet och ånghämmande effekt för tak-, vägg- och innertakskonstruktioner. Kan användas som skydd under transport och byggtid.

Fördelar

- Slitstark
- Formstabil
- Fullt återvinningsbar
- Åldersbeständig
- 2 månader utomhusexponering

Användningsområde

- För golv, vägg och innertak
- För inomhusbruk
- Skydd under transport och byggtid

Rekommenderade produkter

	OMEGA QUILLI Fogmassa
	AIRSTOP SPRINT Fogmassa
	OMEGA FROZEN Limpasta
	AIRSTOP FLEX Tejp
	UNI XL Sprayprimer

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer	Typ	Rullbredd	Rulllängd	Rullar / pall	Total yta
3APDBSD20	SK	1.5 m	50 m	15 Rullar	1125 m ²

Teknisk data

Sammansättning	3-lagers PP-fleece med akrylatbeläggning på hela ytan	Sd-Värde	20 m
Töjning (EN 12311-1) på längden	40 - 100 %	Töjning (EN 12311-1) tvärgående	50 - 110 %
Högsta dragkraft (EN 12311-1) på längden	300 (±40) N/50 mm	Högsta dragkraft (EN 12311-1) tvärgående	230 (±30) N/50 mm
Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) på längden	250 N (±30)	Hållfasthet mot ytterligare upprivning (EN 12310-1) tvärgående	320 N (±40)
Tjocklek	0.75 mm	Temperaturbeständighet	-40-80 (tillfälligt 100 °C) °C
Ytvikt	275 g/m ²	Färg	Beige
UV-Beständighet	2 Månader	Motstånd mot vattengenomträngning (EN 1928)	W1
Förvaring	Svalt och torrt	Brandklass (EN 13501-1 / EN 11925-0)	E

AIRSTOP DBSK Ångbroms

Häftförmåga

AIRSTOP DBSK har funktioner som lufttätet och väderskydd, men inte funktionen som en lastbärande anslutning.

Limningsteknik

Vid montering skall AIRSTOP DBSK limmas med hela ytan på underlaget. Vi rekommenderar att i ett första steg kapa av den erforderliga mängden, dra av skyddsfolien en bit och fästa AIRSTOP DBSK i början på byggkomponenten. I ett andra steg skall skyddsfolien på båda sidor dras av rakt bit för bit och samtidigt skall duken med en skrapa strykas ut utan bubblor (t.ex. vattenskrapa eller bred rak sopborste). Medan den dras av kan skyddsfolien rullas upp på en träbit som fungerar även som handtag. Det ger en jämn fördelning av dragspänningen under avdragningen och en slät, plan limning. Tejpen skall överlappas med minst 10 cm. Det är viktigt att åtpressningstrycket på åtpressningsrullen är tillräckligt på respektive öppen kant.

Vidhäftning på följande underlag

Trä, träskivor (OSB, MDF, 3S-, spån-, plywoodskivor...), plaster, metaller fria från oxider och rost, murat underlag, smulfri betong. Materialytorna måste vara damm-, fett- och silikonfria, underlagen skall dessutom vara torra och ha god lastförmåga. För rå virke, jämförbar med ojämna underlag samt vid låga temperaturer rekommenderas en förbehandling av underlaget med en ISOCELL Primer. Observera att vid lägre temperaturer även redan små temperaturändringar, kan förorsaka kondensvatten på ytan. Kondensen fungerar då som en skiljevägg och minskar häftförmågan. Efter att AIRSTOP DBSK har monterats sker en "tvärbindningsprocess". Denna tar beroende på temperatur ca. 6 - 24 timmar. Först då har dess fulla häftförmåga uppnåtts.

